

Specifica tecnica Graniglia di plastica Sinplast Acrilico

CODICE	DESCRIZIONE	SETACCIO (MESH)	MILLIMETRI
8SP03AC	Sinplast graniglia di plastica Acrilico	30/40	0,58 – 0,42

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sinplast Acrilico è un prodotto aminoplastico ottenuto esclusivamente da particolari di prima qualità interamente polimerizzati, frutto di un accurato lavoro di ricerca e sviluppo condotto sugli abrasivi plastici nati a metà degli anni '80, con la collaborazione dell'Aeronautica e della Marina Militare USA. Tutte le caratteristiche di Sinplast Acrilico (granulometria, durezza, composizione) sono conformi alla specifica Mil-P-85891.

Sinplast Acrilico è un prodotto studiato per rimuovere vernici e rivestimenti in alluminio o materiali compositi senza danneggiare il substrato, è altrettanto efficace in svariate applicazioni.

Sinplast Acrilico garantisce la miglior qualità in minor tempo e con meno spesa.

COMPOSIZIONE CHIMICA

Composto	Contenuto tipico %
Metacrilato di polimetile	>98
Pigmento	<1
Soluzione antistatica QAT	<0,02

PARAMETRI FISICI

Densità di massa	0,7 g/cc (*)
Forma	semicubica
Colore	bianco o trasp per tipo A multicolor per tipo B
Peso specifico	1,1–1,2 g/cc
Durezza	45-54 Barcol 3,2-3,5 Mohss

- (*) a seconda della dimensione

Imballo

- Sacchi da 25 Kg.



Data

21/11/2012

SILCO s.r.l.

Quinta strada, 9 Interporto S.I.TO. – 10040 Rivalta (TO) – ITALY

Tel (+39) 011.397.29.30 – Fax (+39) 011.397.29.35

http: www.silcotorino.it - email: info@silcotorino.it

09/01/2015

Pagina 1 di 3

Specifica tecnica Graniglia di plastica Sinplast Acrilico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Producono molta meno polvere rispetto ai prodotti vegetali standard e alle microsfele di vetro, assicurando la salvaguardia dell'ambiente e delle condizioni di lavoro
- Usate correttamente, non consumano le superfici, prolungano la vita degli stampi delle attrezzature, con un notevole vantaggio economico.
- Sbavano efficacemente e velocemente i componenti elettronici, con conseguente riduzione dei tempi di lavoro e dei costi di smaltimento.
- Sbavano particolari in alluminio, zinco, magnesio, senza danneggiare le superfici e senza alterare le tolleranze in modo critico. Asportano i trucioli lasciati dalle lavorazioni di macchina.
- I granuli sono trattati con soluzioni antistatiche che aiutano a mantenere basso il livello di polvere e a ridurre la carica statica, lasciando puliti i particolari e le superfici.
- I granuli a bordo tagliente puliscono più rapidamente dei gusci, con notevole vantaggio economico. Possono essere usati in attrezzature standard a getto o a turbina.
- I granuli plastici non sono tossici, non provocano silicosi, migliorano le condizioni ambientali di lavoro.

APPLICAZIONI

- Sverniciatura di particolari aeronautici, sbavatura di componenti elettronici.
- Pulizia di stampi in acciaio e alluminio nell'industria della gomma e della plastica.
- Asportazione di residui di verniciatura con polveri ricotte o in forno.
- Sverniciatura di carrozzerie, imbarcazioni e relativi componenti
- Sverniciatura e pulizia di particolari metallizzati sottovuoto.

Il prodotto è conforme alla specifica MIL. – P – 85891 Type II.



Data

21/11/2012

SILCO s.r.l.

Quinta strada, 9 Interporto S.I.TO. – 10040 Rivalta (TO) – ITALY

Tel (+39) 011.397.29.30 – Fax (+39) 011.397.29.35

http: www.silcotorino.it - email: info@silcotorino.it

09/01/2015

Pagina 2 di 3

Specifica tecnica Graniglia di plastica Sinplast Acrilico

I prodotti di sbavatura multifunzionali (MELAMMINA, UREA, ACRILICO, GV CUBIC) sono efficacemente utilizzati per sbavare e pulire particolari e superfici di diverso tipo.

NB: UREA - MELAMMINA – ACRILICO sono omologati per la rimozione di vernici da componenti aeronautici, in conformità alla norma MIL-P-8589 TYPE II.

MELAMMINA

Durezza Barcol 64-72 (Mohs 4,00) duro.

E' il nostro abrasivo più aggressivo, efficace per una vasta gamma di operazioni di pulitura e pelatura.

Sostituisce efficacemente le microsfere di vetro e gli altri abrasivi a grana ruvida. Ha dato eccellenti risultati nella rimozione di vernici difficili e depositi di idrocarburi e per la pulitura di materiali duri, quali stampi, motori e componenti in ghisa e acciaio.

UREA

Durezza Barcol 54-62 (Mohs 3,5) mediamente duro.

Molto versatile, efficace per una vasta gamma di operazioni di pulitura su aeromobili, autovetture, autoveicoli, rimorchi, imbarcazioni.

Risultati eccellenti sono stati ottenuti nella rimozione di vernici, graffiti, materiali compositi e carbonio dai motori, nonché pulitura di stampi industriali e schede di circuiti stampati.

ACRILICO

Durezza Barcol 46-54 (Mohs 3,2 – 3,5) morbido.

Molto efficace in una vasta gamma di applicazioni dove è presente un substrato morbido. Ideale per componenti aeronautici e per la rimozione di vernici in polvere da componenti in alluminio poltruso e metalli sottili.

GV CUBIC

Durezza Mohs 3.

Materiale in nylon di alta qualità. Assicura una sbavatura di alta precisione (12 angoli di taglio) senza danneggiare la superficie.

Lunga durata grazie alla qualità e alla forma cubica.

Nota:

- Per i prodotti MELAMMINA, UREA, ACRILICO, GC CUBIC: SILCO SRL è distributore esclusivo per l'Italia.



Data

21/11/2012

SILCO s.r.l.

Quinta strada, 9 Interporto S.I.TO. – 10040 Rivalta (TO) – ITALY

Tel (+39) 011.397.29.30 – Fax (+39) 011.397.29.35

http: www.silcotorino.it - email: info@silcotorino.it

09/01/2015

Pagina 3 di 3